



CONSERVAZIONE RESTAURO

MONUMENTO 'P.ORSI' E 'F.HALBHERR'

Trento (TN)



L'intervento di recupero conservativo ha previsto alcune operazioni preliminari quali il disimballaggio delle lapidi ed una prima pulitura a secco con pennello a spazzole morbide. In situ sono stati verificati anche lo stato dei fori per le staffe e sono stati eseguiti dei nuovi fori per l'inserimento di perni nelle sedi nuove ed in quelle preesistenti. Le integrazioni cementizie e le stilature incoerenti sono state rimosse meccanicamente tramite azione manuale e si è provveduto all'incollaggio dei pezzi rotti alla base del monumento a 'Paolo Orsi' con l'ausilio di resine epossidiche. Gli apparati lapidei sono stati nuovamente imballati e trasportati presso la loro sede originaria a Palazzo Alberti. Una volta giunti in sede sono stati eseguiti dei fori parietali per favorire l'introduzione di staffe e perni, i quali sono stati resinati in fase di preassemblaggio per permettere la successiva posa in opera dei monumenti. La pulitura degli elementi litici è stata eseguita con impacchi pulenti a base di EDTA e ammonio carbonato e le giunture tra i vari elementi lapidei sono state stuccate con malte a base di calce aerea, inerti di fiume e polveri di marmo additivati da emulsione acrilica. Tutte le superfici sono state infine trattate con protettivo superficiale a base di silicato d'etile.

*Conservare.
Recuperare.
Valorizzare.*